



«ՇԻՆԱՇԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ ՓԼ
SHINCERTIFICATE LLC TL

ՀՀ, ք.Երևան, Կորյունի 19ա, Հեռ:(+374 10) 52-67-24 (գր), (+374 10) 58-31-63 լաբ., Ֆաքս:(+374 10) 54-14-01
Str. Koryun 19a, Yerevan, RA, Tel: (+374 10) 52-67-24 office, (+374 10) 58-31-63 lab.; Fax: (+37410) 54-14-01
E-mail: info@shincertificate.net, www.shincertificate.net



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ տնօրեն
Ա.Վարդանյան
«27» 08 2019թ.

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ հմ. 06-0746

առ. 27.08.2019 թ.

Արտադրանքի անվանումը, կողը՝ Բազալտի քար, Գոգիովիտի հանքավայր
(40 խորանարդաձև նմուշ ,5x5x5 սմ չափսերի)

Տեղեկություն ՆՓ – ի մասին՝ ԳՕՍՏ 30629-2011 Երեսապատման նյութեր և արտադրանք լեռնային
ապարներից: Փորձարկման մեթոդներ:
ԳՕՍՏ 32018-2012 Բնական քարից ճանապարհաշինական
արտադրանտասակներ:Տեխնիկական պայմաններ:
ՀՍՏ 405-2019Բազալտե եզրաքարեր:Տեխնիկական պայմաններ:

Փորձարկվող նմուշների քանակը «06-1446/1» 40 նմուշ , 5 x 5 x 5 սմ չափսերի
/նմուշների համարները քանակը/

Նմուշների ստացման թվականը 31.07.2019թ.

Նմուշները փորձարկման ներկայացնողը «Արծաթե Սյուն» ՍՊԸ,Շիրակի մարզ
ներկայացնողի անվանումը, հասցեն,

հայտ№62,առ.31.07.2019
ուղեկցող մամակի համարը և ամսաթիվը/

Փորձարկման կատարման վայրը (փորձարկումները ՓԼ-ի տարածքից դուրս կատարելու դեպքում)

ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝

№	Նմուշի համարը	Ցուցանիշի անվանումը	Փորձարկման մեթոդը սահմանող ՆՓ-ի համարը	Ցուցանիշի արժեքը սահմանող ՆՓ-ի համարը	Չափման միավորը	Ցուցանիշի արժեքը		Եզրակացություն
						ըստ ՆՓ-ի	փաստացի	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-1446/1	Նմուշների միջին խտությունը	ԳՕՍՍ 30629-2011 6.3.1	ԳՕՍՍ 9479-2011, կ.5.1.2, աղ.3	կգ/մ ³	ոչ պակաս 2500	2671	հմպ.
2	06-1446/1	Նմուշների իրական խտությունը	ԳՕՍՍ 30629-2011 6.3.2	չի նորմավորվում	գ/սմ ³	չի նորմավորվում	2.85	-
3	06-1446/1	Ծակոսկենությունը	ԳՕՍՍ 30629-2011 6.3.4	չի նորմավորվում	%	չի նորմավորվում	6.2	-
4	06-1446/1	Նմուշների ջրակլանումը	ԳՕՍՍ 30629-2011 6.4	ՀՍՍ 405-2019 կ.4.6. աղ.2	%	ոչ ավել 4	0.81	հմպ.
5	06-1446/1	Նմուշների սեղման ամրության սահմանը չոր վիճակում	ԳՕՍՍ 30629-2011 6.5	ԳՕՍՍ 9479-2011, կ.5.1.2, աղ.3	կգ/սմ ²	ոչ պակաս 700	1007	հմպ.
6	06-1446/1	Նմուշների ամրության սահմանը ջրահագեցած վիճակում	ԳՕՍՍ 30629-2011 6.5	չի նորմավորվում	կգ/սմ ²	չի նորմավորվում	995	-
7	06-1446/1	Ամրության անկումը ջրահագեցած վիճակում չոր վիճակի նկատմամբ	ԳՕՍՍ 30629-2011 6.5	ԳՕՍՍ 9479-2011, կ.5.1.2, աղ.3	%	ոչ ավել 25	1.2	հմպ.
		Փափկեցման գործակիցը			գործակից	0.8	0.98	հմպ.
8	06-1446/1	Սեղման ամրության սահմանը սառնակայունության 25 ցիկլ փորձարկումից հետո	ԳՕՍՍ 30629-2011 6.10	չի նորմավորվում	կգ/սմ ²	չի նորմավորվում	930	-
9	06-1446/1	Ամրության անկումը սառնակայունության 25 ցիկլ փորձարկումից հետո	ԳՕՍՍ 30629-2011 6.10	ԳՕՍՍ 30629-2011 կ.6.10.3 ԳՕՍՍ 9479-2011, կ.5.1.3	%	ոչ ավել 20	6.53	հմպ. է 25
10	06-1446/1	Քերամաշեփու թյունը	ԳՕՍՍ 30629-2011 6.8	ԳՕՍՍ 9479-2011 կ. 5.1.6 , աղ.4	գ/սմ ² մմ	ոչ ավել 2,0 ոչ ավել 7,6	1.23 6.99	հմպ. հմպ.
11	06-1446/1	Զանգվածի կորուստը աղակայունության 10 ցիկլ փորձարկումից հետո	ԳՕՍՍ 30629-2011 6.12	ԳՕՍՍ 30629-2011 կ.6.12.3	%	ոչ ավել 5	0.4	հմպ.



